

RALMO[®] -Montageecke aus RALMO[®]-EURO-Diffusion

In 0,6 mm mit stark klebendem Butyl 0,6 mm. Durch die Vliesbeschichtung überputzbar und überstreichbar.



Art. Nr. Bezeichnung

Alle FBA-Ecken werden auf Maß gefertigt

Technische Daten: RALMO[®]-EURO-Diffusion

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Laminat Zusammensetzung:	PP – PP – PP	
Dicke	0,6 mm	DIN 53 855
Reißkraft	Längs: N/5 cm Quer: 50 %	EN 12311-1
Reißdehnung	Längs: 76 % Quer: 50 %	EN 12311-1
Wasserdichtigkeit	W 1	EN 20811
Brandverhalten	Klasse E	DIN 4102
Temperatureinsatzbereich	– 40 °C bis +100 °C	
Freibewitterung	12 Monate	
UV Beständig	Ja	
Bitumenverträglich	Ja	

Technische Daten: Butylband

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Materialbasis	Butylkautschuk, 1,2 mm und 1,5 mm	
Dicke	0,6 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+/- 0 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C	
Shore 00 Härte	ca. 40 (Butylschicht)	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,06 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN 10563
Brandverhalten	B2 – normal entflammbar Euroklasse E	DIN 4102-4
Bitumenverträglich	Ja	